

MERKBLATT ACCOYA



OLWO

1. Beschreibung

Holzart	Nadelholz
Herkunft/Wuchsgebiet	Neuseeland
Technische Daten	Gewicht bei Anlieferung ca. 700 kg/m ³
Eigenschaften	Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) stark reduzierte Quell- / Schwindmasse, daher sehr formstabil in der Bewitterung erhöhte Dauerhaftigkeit gegenüber holzerstörende Pilzen praktisch fäulnisbeständig extrem widerstandsfähig

2. Einsatz als Terrassenholz

Zu beachten	max. Abstand der Unterkonstruktion (Achsmass): 500 mm kein direkter Kontakt mit Metall
Profil	glatt gehobelt, Profil 22 glatt gehobelt mit Nut, Profil 25
Passende Unterkonstruktion	Accoya Alu
Passendes Zubehör	Terrassenschrauben A4 (für Holzunterkonstruktion) Abstandhalter Terrafix (für Holzunterkonstruktion) Gecko A4 und Terraflex A4 für Profil 25 (für Holz - und Alu-Unterkonstruktionen)
Mögliche Behandlung	OLWO Holzöl



Neu verlegt



Nach zwölf Monaten Bewitterung

Es gelten grundsätzlich die SIA Normen und die technische Holzinformation der Lignum „Terrassenbeläge aus Holz“.



**MEHR
WERT
HOLZ**

SÄGEWERK | HOBELWERK | HOLZHANDEL

OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
F +41 31 838 44 22
info@olwo.ch
olwo.ch